銘建工業株式会社

	会社名	
	工場名	本社工場(小断面)
	部署	小断面工場
連絡先	Tel	0867-44-2695
	E-mail	
	所在地(都道府県/市町村)	岡山県/真庭市
	湾曲材の可否	不可
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産	集成材製造	10, 000
(m^3)	加工	不可
	工場名	本社工場(中断面)
	部署	中断面工場
連絡先	Tel	0867-44-2695
	E-mail	
	, 所在地(都道府県/市町村)	岡山県/真庭市
	湾曲材の可否	不可
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
法への対応	├── │原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
 月産	集成材製造	20, 000
(m^3)	加工	不可
	工場名	大断面工場
	部署	大断面工場
連絡先	Tel	0867-42-3600
	E-mail	
	ɪ 所在地(都道府県/市町村)	岡山県/真庭市
	湾曲材の可否	可
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	
法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
 月産	集成材製造	1,000
月座 (m³)	加工	500
. ,	工場名	
	部署	
連絡先	Tel	
	E-mail	
	 湾曲材の可否	
	所在地(都道府県/市町村)	
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	
クリーンワット 法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
 月産	集成材製造	
月度 (m³)	加工	
\ /	/H-T	

銘建工業_シートリスト (2024.6.30作成)

会社名	工場名	樹種	製造範囲	枝番
銘建工業株式会社	本社工場(小断面)	オウシュウアカマツ	一般製造	
銘建工業株式会社	本社工場(小断面)	スプルース	一般製造	
銘建工業株式会社	本社工場(小断面)	ヒノキ	対応可能	
銘建工業株式会社	本社工場(小断面)	スギ	対応可能	
銘建工業株式会社	本社工場(中断面)	オウシュウアカマツ	一般製造	
銘建工業株式会社	本社工場(中断面)	オウシュウアカマツ	対応可能	
銘建工業株式会社	本社工場(中断面)	スプルース	一般製造	
銘建工業株式会社	大断面工場	オウシュウアカマツ	一般製造	
銘建工業株式会社	大断面工場	オウシュウアカマツ	対応可能	
銘建工業株式会社	大断面工場	スプルース	一般製造	
銘建工業株式会社	大断面工場	ヒノキ	一般製造	
銘建工業株式会社	大断面工場	ヒノキ	対応可能	
銘建工業株式会社	大断面工場	スギ	一般製造	
銘建工業株式会社	大断面工場	スギ	対応可能	1
銘建工業株式会社	大断面工場	スギ	対応可能	2
銘建工業株式会社	大断面工場	スギ	対応可能	3
銘建工業株式会社	大断面工場	カラマツ	一般製造	
銘建工業株式会社	大断面工場	カラマツ	対応可能	
銘建工業株式会社	大断面工場	ベイマツ	一般製造	

会社名: 銘建工業株式会社

工場名: 本社工場(小断面工場)

ŧ	動種		7	ナウシュウアカマ	ツ							
製油	造範囲		·般製造		対応可能							
使是	用環境	A . B . C										
	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤										
接着剤・	積層		水性高分子	イソシアネート	系樹脂接着剤							
]女/目 月']	幅はぎ			_								
	二次接着		_									
		対称	非対称		同一							
		ኦ ን ባላነ	タトン! 1小	4枚以上	3枚	2枚						
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510						
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450						
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390						
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345						
強力	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300						
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105–F345	□ E105-F300	□ E105-F285						
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270						
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255						
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240						
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225						
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200						
材帧	畐(mm)			105 • 120								
材せ	い (mm)	105 - 120										
材	長 (m)		2. 700 - 2. 850 - 2. 980 - 3. 985									
1	備考		正角掣	製造のみ(105角、	120角)							

会社名:	銘建工業株式	式会社	会社 工場名: 本社工場(小断面工場)									
7	樹種			スプルース								
製	造範囲		·般製造		対応可能							
使.	用環境	A , B , C										
	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤										
接着剤	積層		水性高分子	·イソシアネート系	長樹脂接着剤							
按相別	幅はぎ			_								
	二次接着			-								
		対称	非対称		同一							
		እነ ነ ሳት	ラ ト 入り 作小	4枚以上	3枚	2枚						
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510						
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450						
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390						
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345						
強	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300						
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285						
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270						
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255						
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240						
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225						
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200						
材巾	材幅 (mm) 105 - 120											
材せ	· Lv (mm)	105 • 120										
材:	長(m)		2. 700	- 2. 850 - 2. 980 -	3. 985							
1	備考			製造のみ(105角、	 120角)							

会社名: 銘建工業株式会社 工場名: 本社工場(小断面工場)

7	樹種					ヒノキ				
製	造範囲	_	般製造	Ī		対応可能				
使.	用環境	A , B , C								
	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤								
接着剤	積層		7	水性高分子·	イソ	シアネート系	樹脂	接着剤		
按相別	幅はぎ					-				
	二次接着					-				
		対称	=	非対称				同一		
		ኦ ን ባላነ	7	F > 1 1√1		4枚以上		3枚		2枚
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450
		□ E135–F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345
強	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240
		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200
材巾	畐 (mm)				1	05 • 120				
材せ	い (mm)	105 • 120								
材:	長(m)	2. 700 - 2. 850 - 2. 980 - 3. 985								
1	備考			正角製	造の	み(105角、1	20角)		

会社名: 銘建工業株式会社 工場名: 本社工場(小断面工場)

1	樹種					スギ				
製	造範囲	_	般製	造		対応可能				
使	用環境	A . B . C								
	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤								
接着剤	積層			水性高分子	イソ	シアネート系	樹脂接着剤			
女相 別	幅はぎ					-				
	二次接着					-				
-		対称		非対称			同一			
		ሊካ የላ		ラト 入り 作小		4枚以上	3枚	2枚		
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510		
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450		
		□ E135–F375		E125-F360		E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390		
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405	□ E135–F375	□ E135–F345		
強力	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300		
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285		
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270		
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255		
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240		
		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225		
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200		
材单	畐 (mm)				-	105 - 120				
材せ	い (mm)	105 - 120								
材長 (m) 2. 700・2. 850・2. 980・3. 985										
1	備考			正角製	⊌造σ.)み(105角、1	120角)			

会社名: 銘建工業株式会社

工場名: 本社工場(中断面工場)

1	動種		7	トウシュウアカマ	ツ						
製	造範囲		般製造		対応可能						
使从	用環境	A . B . C									
	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤									
接着剤	積層		水性高分子	イソシアネート系	闷樹脂接着剤						
[女/目月]	幅はぎ			-							
	二次接着										
		対称	非対称		同一						
		ኦነሳሳ	タト 入り 行小	4枚以上	3枚	2枚					
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510					
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450					
		□ E135–F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390					
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135–F345					
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300					
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285					
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270					
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255					
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240					
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225					
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200					
材帧	畐 (mm)			105 - 120							
材せ	い (mm)	120 - 150 - 180 - 210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450									
材:	長(m)	2. 75	2. 750 - 2. 985 - 3. 650 - 3. 985 - 4. 600 - 4. 985 - 5. 470 - 5. 985								
1	備考	1	105幅と120幅で断	面/長さ製造アイ	テムー部違いあり	J					

会社名: 銘建工業株式会社 工場名: 本社工場(中断面工場)

7	樹種			オ	ーウシ	<i>、</i> ュウアカマ`	ツ					
製	造範囲	_	般製	造			対応可能					
使	用環境	A . B . C										
	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤										
接着剤	積層			水性高分子	イソ	シアネート系	樹脂接着剤					
按相削	幅はぎ		_									
	二次接着					-						
		対称		非対称			同一					
		ነነት ቡጂ		ヲF X'J ヤイリ		4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375		E125-F360		E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		■ E120-F330		E110-F315		E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345				
強力	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材巾	畐 (mm)				1	105 - 120						
材せ	い (mm)	120 - 150 - 180 - 210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450										
材:	長(m)	2. 75	2. 750 - 2. 985 - 3. 650 - 3. 985 - 4. 600 - 4. 985 - 5. 470 - 5. 985									
1	備考	バンドル単	単位で	の受注、105幅	量と12	20幅で断面/長	さ製造アイテムー	部違いあり				

会社名: 銘建工業株式会社 工場名: 本社工場(中断面工場)

1	尌種				7	、プルース					
製	造範囲	Ü	般製	造		対応可能					
使	用環境	A , B , C									
	たて継ぎ			水性高分子	イソ	シアネート系	樹脂	接着剤			
接着剤			水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤								
1女/目月1	幅はぎ					-					
	二次接着					-					
-		対称		非対称				同一			
		ነነት ניא		ヲトメリ イヤ小		4枚以上		3枚		2枚	
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510	
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450	
		□ E135-F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390	
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345	
強力	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300	
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285	
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270	
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255	
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240	
		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225	
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200	
材单	畐 (mm)	105 - 120									
材せ	い (mm)	105 - 120									
材:	長(m)	5. 985									
1	備考			正角製	⊌造σ)み(105角、1	20年	<u> </u>			

7	樹種		7	トウシュウアカマ	ツ							
製	造範囲		·般製造	対応可能								
使.	用環境	(A) , (B) , C										
	たて継ぎ	レゾルシノー	ール・フェノール樹	脂接着剤/水性高分	子イソシアネート	系樹脂接着剤						
接着剤	積層	レゾルシノー	ール・フェノール樹	脂接着剤/水性高分	子イソシアネート	系樹脂接着剤						
按相削	幅はぎ		_									
	二次接着	_										
		÷++f-t	ᅶᆉᄯ		同一							
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚						
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510						
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450						
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390						
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345						
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300						
		■ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285						
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270						
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255						
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240						
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225						
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200						
材巾	畐 (mm)		105 - 1	20 - 150 - 180 - 2	10 - 220							
材せ	い (mm)	105~1, 800 (30mm刻み)										
材:	長(m)	3~18										
1	備考											

7	樹種			オウ	シュウアカマ	ツ							
製	造範囲	_	般製造		対応可能								
使	用環境	(A) , B , C											
	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤											
接着剤	積層		レゾル	・シノール	・フェノール	·樹脂接着剤							
按相 剂	幅はぎ				-								
	二次接着		レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤										
		対称	非対称			同一							
		ነጥ ניא	クト グリ 17リ		4枚以上	3枚	2枚						
		□ E170-F495	□ E160-l	-480 □	E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510						
		□ E150-F435	□ E140-l	-420 □	E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450						
		□ E135–F375	□ E125-l	-360 □	E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390						
		■ E120-F330	□ E110-l	-315 □	E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345						
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-l	-285 □	E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300						
		■ E95-F270	□ E90-F	255 🗆	E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285						
		□ E85-F255	□ E80-F	240	E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270						
		□ E75-F240	□ E70-F	225 🗆	E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255						
		□ E65-F225	□ E60-F	210 🗆	E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240						
		□ E65-F220	□ E60-F	205 🗆	E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225						
		□ E55-F200	□ E50-F	170 🗆	E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200						
材单	畐 (mm)			2	40~1, 500								
材せ	い (mm)	240~1,500											
材長 (m) 3~14													
1	備考	-											

7	樹種			スプルース						
製	造範囲		·般製造		対応可能					
使	用環境	(A) (B) (C)								
	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤								
接着剤	積層	レゾルシノー	-ル・フェノール樹	脂接着剤/水性高分	子イソシアネート	系樹脂接着剤				
女相別	幅はぎ			-						
	二次接着			-						
		対称	非対称		同一					
		/ቤት ቤላ	<u> </u>	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135–F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材巾	畐 (mm)			105 - 120						
材せ	い (mm)	105~1, 800 (30mm刻み)								
材	材長 (m) 3~18									
	備考									

樹種				ヒノキ						
製造範囲			般製造	対応可能						
使	用環境		(A) , B , C	;					
	たて継ぎ	レゾルシノー	-ル・フェノール樹	脂接着剤/水性高分	子イソシアネート	系樹脂接着剤				
拉羊如	積層	レゾルシノー	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤							
接着剤	幅はぎ			-						
	二次接着			-						
		対称	非対称		同一					
		ለነጥ ሆላ	∌⊢≯ ⅓ ヤクト	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345				
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材巾	畐 (mm)	105 • 120 • 150								
材せ	い (mm)	105~1,800 (30mm刻み)								
材:	長(m)	3~18								
1	備考	-	•							

樹種		ヒノキ					
製造範囲		_	·般製造		対応可能		
使	用環境		(A) , B , C	;		
	たて継ぎ		レゾルシノ	ール・フェノール	樹脂接着剤		
接着剤	積層		レゾルシノ	ール・フェノール	 樹脂接着剤		
女相別	幅はぎ			-			
	二次接着		レゾルシノ	ール・フェノール	/樹脂接着剤		
		対称	非対称		同一		
		እሳ የተ	ን	4枚以上	3枚	2枚	
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510	
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450	
		□ E135–F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390	
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345	
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300	
		■ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285	
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270	
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255	
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240	
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225	
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200	
材巾	畐 (mm)	180~1,500					
材せい (mm)			180~1,500				
材:	長(m)	3~14					
•	備考						

樹種			スギ							
製造範囲			般製造	対応可能						
使	用環境		(A . B .	C					
	たて継ぎ	レゾルシノー	-ル・フェノール樹	脂接着剤/水性高分	子イソシアネート	系樹脂接着剤				
接着剤	積層	レゾルシノー	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤							
按相 剂	幅はぎ			-						
	二次接着			-						
_		対称	非対称		同一					
		ለነጥ ሆላ	<i>ን</i> የአነ ተካ	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135–F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345				
強力	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105–F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		■ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	■ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材巾	畐 (mm)	105 - 120 - 150 - 180 - 210 - 220								
材せ	い (mm)	105~1, 800 (30mm刻み)								
材:	長(m)	3~18								
1	備考									

樹種		スギ								
製造範囲		一般製造				対応可能				
使	用環境			(A) 、	B , C				
	たて継ぎ			レゾルシノ・	ール	・フェノール	樹脂	接着剤		
接着剤	積層		レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤							
女相 別	幅はぎ					-				
	二次接着			レゾルシノ・	ール	・フェノール	樹脂	接着 剤		
		対称		非対称				同一		
		ነጥ ניא		ラト入り ヤ か		4枚以上		3枚		2枚
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450
		□ E135-F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345
強力	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255
		■ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240
		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200
材单	畐 (mm)	240~1,500								
材せい (mm)		240~1, 500								
材長 (m) 3~14										
1	備考	-								

樹種		スギ							
製造範囲		_	·般製造		対応可能				
使.	用環境		(A) , B ,	С				
	たて継ぎ	レゾルシノー	-ル・フェノール樹	脂接着剤/水性	高分子イソシアネート	系樹脂接着剤			
接着剤	積層	レゾルシノー	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤						
女相別	幅はぎ								
	二次接着								
		対称	 非対称		同一				
		ነጥ ניא	ን ጉን ነጥ	4枚以上	3枚	2枚			
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F6	I5 □ E190–F555	□ E190-F510			
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F5	40 □ E170-F495	□ E170-F450			
		□ E135–F375	□ E125-F360	□ E150-F4	65 □ E150–F435	□ E150-F390			
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F4	D5 □ E135–F375	□ E135-F345			
強	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F3	75 🗆 E120–F330	□ E120-F300			
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F3	45 □ E105–F300	□ E105-F285			
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95–F31	5 □ E95–F285	□ E95-F270			
		■ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F30	D □ E85-F270	□ E85-F255			
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F27	D □ E75-F255	□ E75-F240			
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F25	5 □ E65-F240	□ E65-F225			
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F22	5 □ E55–F225	□ E55-F200			
材巾	畐 (mm)	105 • 120 • 150 • 180 • 210 • 220							
材せ	い (mm)	105~1, 800 (30mm刻み)			11刻み)				
材:	長(m)	3~18							
1	備考								

樹種		スギ							
製造範囲			·般製造		対応可能				
使	用環境	(A) , B , C							
	たて継ぎ		レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤						
接着剤	積層		レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤						
女相 別	幅はぎ			-					
	二次接着		レゾルシノ	ール・フェノール	/樹脂接着剤				
		対称	非対称		同一				
		ነውን የሚ	ን	4枚以上	3枚	2枚			
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510			
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450			
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390			
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345			
強	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300			
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285			
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270			
		■ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255			
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240			
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225			
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200			
材幅(mm)		240~1,500							
材せい (mm)		240~1,500							
材長(m)		3~14							
1	備考								

樹種			カラマツ							
製造範囲			般製造		対応可能					
使.	用環境			A) , B , C	,					
	たて継ぎ		レゾルシノ・	ール・フェノール	/樹脂接着剤					
接着剤	積層		レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤							
女相 別	幅はぎ			-						
	二次接着			-						
		対称	非対称		同一					
		እነ ነ ባነ	ን ጉን ነሳካ	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材幅 (mm) 105			- 120 - 150 - 180 ·	- 220						
材せい (mm)		105~1, 800 (30mm刻み)								
材長 (m) 3~18										
1	備考									

樹種		カラマツ					
製造範囲		_	·般製造		対応可能		
使	用環境		(A) , B , C	;		
	たて継ぎ		レゾルシノ	ール・フェノール	樹脂接着剤		
接着剤	積層		レゾルシノ	ール・フェノール	 樹脂接着剤		
女相別	幅はぎ			-			
	二次接着		レゾルシノ	ール・フェノール	/樹脂接着剤		
		対称	非対称		同一		
		እሳ የተ	ን	4枚以上	3枚	2枚	
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510	
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450	
		□ E135–F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390	
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345	
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300	
		■ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285	
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270	
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255	
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240	
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225	
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200	
材巾	畐 (mm)	240~1,500					
材せい (mm)		240~1,500					
材:	長(m)	3~14					
•	備考		•	•	•		

樹種		ベイマツ								
製造範囲			般製造	対応可能						
使	用環境		(A) , B , (0					
	たて継ぎ	レゾルシノー	-ル・フェノール樹	脂接着剤/水性高分	}子イソシアネート	系樹脂接着剤				
拉羊如	積層	レゾルシノー	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤							
接着剤	幅はぎ			_						
	二次接着			_						
		対称	非対称		同一					
		ላነት ניא	<i>϶</i> Ϝ ΧΊ ሶ Λ	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95–F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材单	畐 (mm)	105 - 120								
材せ	い (mm)	(mm) 105			05~1,800 (30mm刻み)					
材:	長(m)	3~18								
1	備考									